

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЫ!

Вы приобрели в компании BELFAN изделие из массива обработанное наиболее экологически чистым и современным материалом, а именно натуральным маслом с бейц добавками.

Обработка дерева маслом делает его очень приятным на ощупь. Предмет сохраняет исходную текстуру (в отличие от лакированного дерева) и приобретает мягкий матовый блеск.

Пропитка дерева маслом отлично защитит его от влаги и гниения. Масло закупоривает мельчайшие поры, в которые больше не просочится вода.

Как работает масло: технические растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу.

Вам, конечно, известно, что массив дерева является «живым» и неоднородным материалом и, естественно, со временем, поверхность может слегка потускнеть («заматироваться»). Во избежание этого, наша компания рекомендует Вам данный набор («сервис-бокс»), предназначенный для возможности освежить, а значит придать вид новой мебели, уже полюбившемуся Вами изделию или устранить незначительные повреждения, появившиеся в ходе эксплуатации.

### **Эффективность:**

- Создает дышащую эластичную антистатическую износоустойчивую поверхность;
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3;
- Расход: 8-12 кв.м./л. на 1 слой в зависимости от метода нанесения и впитываемости древесины.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Подготовка к покрытию:

Очистите поверхность от пыли и грязи. Поверхность дерева должна быть сухой — максимально допустимая влажность 20%. Поверхность древесины отшлифовать вдоль волокон абразивной губкой. Затем удалить пыль с помощью веника и пылесоса.

## Покрытие маслом:

Обязательно тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Используйте только чистые инструменты и материалы. Наносите масло вязкой салфеткой ровным слоем вдоль волокон дерева с небольшим избытком. Затем оставьте на 10 мин, чтобы продукт впитался в древесину (не оставляйте больше, чем на 15 мин). После истечения времени возьмите вторую чистую салфетку из набора и уберите излишки масла, если они имеются. Необходимо оставить на 12 - 24 часа до полного высыхания.

## Время высыхания:

При нормальных условиях: (+20С /55%) через 10-12 часов высыхает на отлип. Полностью сухой поверхность становится через 16-24 часа. Окончательная прочность покрытия приходит через 7-9 суток.

## Внимание:

- Подходит только для мебели в крашении бейц-масло.
- Опилки, губки, салфетки, бумага и подобные продукты, которые применялись для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или смачивайте их водой перед утилизацией.